

# LINITOP

## PRIM & FINISH



### Fondo impregnante trasparente

Linitop Prime & Finish è un impregnante di aspetto satinato-opaco, destinato per legni esterni soggetti a variazioni dimensionali

**L**initop Prim & Finish è un fondo impregnante trasparente satinato-opaco, che funge da aggrappaggio per le successive finiture Linitop Classic o Solid. **LINITOP Prim & Finish** è stato appositamente studiato per l'applicazione sopra legni esposti a forte umidità. Disponibile incolore e nelle 12 tinte della linea Linitop Prim & Finish.

### PROPRIETA' ED UTILIZZI

- Tre funzioni:

1) Fondo impregnante con funzione di aggrappaggio per la finitura (Linitop Classic o Solid).

2) Protettivo: applicazione in 3 mani. Ideale per legno esposto a forte umidità.

3) Fondo colorato prima dell'applicazione della finitura Vernis, Yacht Vernis o Parket.

- Contiene agenti protettivi antifungini attivi sulla pellicola ormai asciutta.
- Penetra in profondità nel supporto e lo

protegge. Si adatta perfettamente alle variazioni dimensionali del legno.

- Si applica direttamente sul cantiere o preventivamente in laboratorio.
- Protegge e decora rivestimenti, chalets, recinzioni, balaustre ecc. .... ad eccezione del cedro rosso e delle essenze contenenti anti-ossidanti (ad es. Iroko).
- Si puo' applicare anche all'interno su porte, serramenti, rivestimenti ecc...

### COLORI DISPONIBILI



Incolore




Quercia  
chiaro



Teak



Noce




Palissandro




Mogano



Quercia  
medio



Ebano



Quercia  
scuro



Wenge'



Pino



Abete



Ciliegio



Applicazione di **Linitop Prim & Finish**





## Caratteristiche tecniche

- Composizione: Resine alchidiche
- Densità (a +20°C): 0,915 ± 0,05.
- Punto d'infiammabilità: > 60°C
- Viscosità: Liquido fluido
- Estratto secco: 33% ± 5.
- COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f): 700 g/lt (2010). Questo prodotto contiene al massimo 485 g/lt di COV.
- Durata: 2 anni minimo nel suo imballaggio originale chiuso ermeticamente.
- Conservazione: conservare al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.
- Aspetto all'apertura della confezione: liquido colorato.
- Aspetto dopo essiccazione: satinato – opaco.
- Tinte: Incolore – Quercia chiaro – Teak – Noce – Palissandro – Mogano – Quercia medio – Ebanò – Quercia scuro – Wengé – Pino – Abete – Ciliegio.
- Diluizione: Pronto all'uso.
- Condizioni di applicazione: rispettare le condizioni e le istruzioni fornite dal produttore. Non applicare in presenza di temperature inferiori a + 10°C o superiori a + 30°C. - Umidità relativa ottimale: 50%
- Essiccazione (a +20°C e 50% di umidità relativa): fuori polvere: 6 H – Riverniciabile: 24 H.
- Classificazione: Famiglia 1 – Classe 4a (secondo classificazione NBT 22-003 e NFT 36-005).
- Sicurezza: consultare la scheda di sicurezza e i testi presenti sull'etichetta della confezione, conformi alla legislazione vigente.

## Preparazione della superficie

- Si applica su legno il cui utilizzo, natura, qualità, trattamento e preparazione sono conformi alle regole di buona condotta stabilite in materia dalle più recenti pubblicazioni tecniche. Le responsabilità in merito alla corretta individuazione e preparazione del supporto sono da attribuirsi esclusivamente all'applicatore.
- Il legno deve essere asciutto, pulito, sano ed eventualmente preparato (se necessario sgrassare,

carteggiare e rimuovere la polvere), oltre che non ghiacciato o ricoperto di brina.

### ● SU LEGNO NUOVO:

Carteggiare con grana 120 per ottimizzare l'apertura dei pori del legno.

### ● SU LEGNO VECCHIO:

Ripartire il supporto al suo stato originale carteggiando o sverniciando tutta la superficie.

● **N.B.:** Dopo la carteggiatura pulire accuratamente il supporto.

## Attrezzi per l'applicazione

- Pennello
- Rullo
- Pistola

## Istruzioni prima dell'applicazione

- Pronto all'uso. Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione.
- Non applicare in presenza di una temperatura dell'aria e del legno inferiore a + 10°C o superiore a + 30°C. Un'essiccazione ottimale si otterrà in presenza di umidità relativa pari al 50%
- Uniformarsi alle regole di buona condotta stabilite in materia dalle più recenti pubblicazioni tecniche.
- Proteggere adeguatamente le superfici che non devono essere trattate.
- L'umidità del legno non dovrà essere superiore al 15%.
- **N.B.:** per un'adeguata protezione dai raggi UV, il trasparente non dovrà essere utilizzato in esterni come finitura, ma dovrà essere ricoperto da almeno due mani colorate.

## Applicazione

### ● LEGNO NUOVO:

Dopo la carteggiatura, procedere secondo uno dei due sistemi proposti qui sotto:

### ● LEGNO INGRIGITO:

Rimuovere l'ingrigimento con Wood Cleaner, sciacquare e lasciar asciugare.

Carteggiare con grana 120 se necessario.

Applicare la protezione.

### ● LEGNO ANNERITO PRECEDENTEMENTE TRATTATO CON OLII:

Rimuovere l'olio con Wood Oil Cleaner e successivamente neutralizzare con Wood Cleaner, poi sciacquare e lasciar asciugare.

Carteggiare con grana 120 se necessario.

Applicare la protezione.

### ● LEGNO DA SVERNICIARE:

consultateci al riguardo.

### ● UTILIZZO COME FONDO IMPREGNANTE:

Applicare una mano abbondante di Linitop Prim & Finish. Dopo l'asciugatura completa, terminare l'applicazione con due mani di finitura Linitop Classic o Solid colorate.

### ● UTILIZZO COME PROTETTIVO IN 3 MANI:

Applicare 3 mani abbondanti di Linitop Prim & Finish. All'esterno le ultime due mani dovranno essere colorate e non trasparenti.

● **N.B.:** Prestare attenzione alle scanalature e alle estremità. In caso di applicazione con pistola, intervenire lisciando il prodotto con un pennello per evitare colature del prodotto e agevolare l'assorbimento.

## Suggerimenti

● Applicare sempre Linitop Prim & Finish nel senso delle fibre del legno.

● Su legni nuovi o rimessi a nuovo, esenti da qualsiasi trattamento di conservazione, è auspicabile applicare preventivamente un trattamento insetticida, fungicida e antiblu. Consultateci al riguardo.

### ● Utilizzo come fondo colorato prima della finitura:

a) Applicare una mano di Linitop Prim & Finish.

b) Dopo l'asciugatura, senza necessità di carteggiare, applicare due mani di Vernis, Yacht Vernis o Parket avendo cura di carteggiare leggermente tra la prima e la seconda mano.

## Resa

● **14 - 18 m<sup>2</sup> per litro.** La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione e dallo stato del supporto.

## Manutenzione

● Se usato come protettivo in 3 mani:

**Manutenzione periodica:** applicare una o due mani a seconda dello stato del supporto non prima di aver spazzolato o carteggiato la superficie.

**Manutenzione tardiva:** l'applicazione su un supporto molto deteriorato deve essere preceduta da una sverniciatura o una carteggiatura completa; successivamente applicare 3 mani di prodotto.

**N.B.:** Dopo la carteggiatura pulire accuratamente il supporto.

## Pulizia degli attrezzi

● Pulire tutti gli attrezzi con acquaragia mentre sono ancora umidi. Se il prodotto essicca gli attrezzi devono essere puliti con uno sverniciatore. Attenzione: gli stracci sporchi di prodotto devono essere inzuppati d'acqua prima di essere gettati via definitivamente. Rischio di autocombustione. Gli stracci sporchi che si creano durante l'applicazione devono essere temporaneamente riposti in un contenitore metallico contenente dell'acqua prima dello smaltimento definitivo.

## Informazioni generali

● La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda siano accurate. LINITOP International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo [info@durieu.com](mailto:info@durieu.com) o il distributore LINITOP nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti LINITOP menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

## Sicurezza

● Tenere fuori dalla portata dei bambini. Fare riferimento alla scheda di sicurezza e al testo presente sull'etichetta.

**Scheda di sicurezza disponibile su richiesta a questo indirizzo: [info@bulova-pennelli.com](mailto:info@bulova-pennelli.com)**

NOTA: per un'adeguata protezione dai raggi UV, il trasparente non dovrà mai essere utilizzato in esterni come finitura, ma dovrà essere ricoperto da almeno due mani colorate.

