

LINITOP®

# LINITOP PRIM & FINISH

## Fondo de impregnación transparente

<b>Descripción</b>	Impregnación transparente microporosa para maderas exteriores de dimensión variable. Aspecto satinado - mate.
<b>Clasificación</b>	Familia 1 - Clase 4a (según clasificaciones NBT 22-003 y NFT 36-005).
<b>Propiedades</b>	<p><b>Dos funciones:</b></p> <p>1- Subcapa de impregnación para facilitar la adherencia de los acabados (Linitop Classic** o Solid**).</p> <p>2- Lasur de protección: sistema de aplicación en 3 capas. Ideal para maderas sometidas a mucha humedad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contiene un agente de protección fungicida de la capa seca.</li> <li>- Penetra en profundidad el soporte y lo protege. Se adapta perfectamente a las variaciones dimensionales de la madera.</li> <li>- Se aplica en el taller o en la obra.</li> </ul>
<b>Destino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficies verticales.</li> <li>• Protege y decora los revestimientos, chalets, vallas, barandillas. Madera blanda y dura, excepto el Cedro rojo y las maderas que contienen un antioxidante (por ejemplo: Iroko).</li> <li>• También se puede aplicar en interiores: puertas, marcos, artesonados...</li> </ul>
<b>Características</b>	<p><b>Composición:</b> Resinas alquídicas.</p> <p><b>Gravedad específica (a +20°C):</b> 0.915 ± 0.05.</p> <p><b>Punto de inflamación:</b> &gt;60°C.</p> <p><b>Viscosidad:</b> Líquido fluido.</p> <p><b>Extracto seco:</b> 33 % ± 5.</p> <p><b>COV:</b> Valor limitado en UE para este producto (cat A/e): 700 g/l (2010). Este producto contiene máximo 485 g/l COV.</p> <p><b>Envases:</b> 1 l - 2,5 l - 5 l.</p> <p><b>Almacenaje:</b> 2 años mínimo en el embalaje de origen sin abrir.</p> <p><b>Condiciones de almacenaje:</b> No dejar que se congele, ni almacenar a temperaturas altas.</p> <p><b>Aspecto en el envase:</b> Líquido teñido.</p> <p><b>Aspecto del producto seco:</b> Satinado - mate.</p> <p><b>Colores:</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>Incoloro*</p> </div> <p><b>Herramientas:</b> Brocha, rodillo, pistola.</p> <p><b>Dilución:</b> Listo para usar.</p> <p><b>Limpieza del material:</b> Aguarrás.</p> <p><b>Condiciones de aplicación:</b> Respetar las condiciones y las prescripciones definidas por el fabricante del producto. No aplicar bajo una temperatura ambiente inferior a +10°C o superior a +30°C. Higrometría relativa 50%.</p> <p><b>Rendimiento:</b> 12 a 16 m<sup>2</sup>/l.</p> <p><b>Secado (a +20°C y 50% de higrometría relativa):</b> Seco al tacto: 6 h. Recubrimiento: 24 h.</p> <p><b>Seguridad:</b> Remitirse a la ficha de datos de seguridad y a los textos que figuran en el envase, conformes a la legislación vigente.</p>
<b>Recomendaciones antes de la aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listo para usar. Mezclar bien el producto antes de la aplicación.</li> <li>• No aplicar con una temperatura ambiente del aire y de la madera inferior a +10°C y superior a +25°C. Una higrometría relativa de 50% permite un secado óptimo.</li> <li>• Conformarse a la normativa y al DTU vigente.</li> <li>• Proteger todo lo que no deba ser tratado.</li> <li>• La humedad de la madera no debe ser superior al 15%.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> para proteger la madera contra los rayos UVA, el incoloro no puede utilizarse sólo en el exterior. Terminar con dos capas de acabado.</p>

<b>Preparación del soporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se aplica en maderas cuya utilización, naturaleza, calidad, tratamientos y preparación son conformes a la normativa y al DTU vigente (DTU 59.1).</li> <li>• El reconocimiento y la preparación del soporte están bajo la responsabilidad del aplicador.</li> <li>• Las maderas deben estar secas, limpias, sanas, preparadas (desengrasar, lijar, desempolvar si fuera necesario).</li> </ul> <p><b>En maderas nuevas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lijar (grano 120) para favorecer y optimizar la apertura de los poros.</li> </ul> <p><b>En maderas antiguas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dejar el soporte en su estado inicial mediante lijado o decapado.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> después del lijado, proceder siempre a desempolvar cuidadosamente el soporte.</p>
<b>Instrucciones</b>	<p>En función del estado del soporte:</p> <p><b>Maderas nuevas:</b> Después del lijado, proceder a la protección en función de los dos sistemas propuestos a continuación.</p> <p><b>Maderas agrisadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quitar el color gris con un limpiador de madera (consulte el servicio técnico), aclarar, dejar secar.</li> <li>- Lijar (grano 120) si fuera necesario.</li> <li>- Proceder a la protección en función de los dos sistemas propuestos a continuación.</li> </ul> <p><b>Maderas oscurecidas, previamente tratadas con aceite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decapar, neutralizar y limpiar.</li> <li>- Lijar (grano 120) si fuera necesario.</li> <li>- Proceder a la protección en función de los dos sistemas propuestos a continuación.</li> </ul> <p><b>Maderas que se deben decapar:</b> consúltenos.</p> <p>1 - Sistema primera capa de impregnación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicar una capa generosa de Linitop Prim&amp;Finish.</li> <li>- Después del secado completo, terminar con 2 capas de acabado Linitop Classic** o Linitop Solid** (no aplicar el incoloro* en exterior).</li> </ul> <p>2 - Sistema de protección en 3 capas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicar 3 capas generosas de Linitop Prim&amp;Finish. En el exterior, las 2 últimas no deben ser incoloras*.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> tener en cuenta las ranuras y los extremos. En el caso de trabajar con pistola, repasar la superficie con rodillo o brocha para prevenir los goteos, alisar la superficie y favorecer la penetración del producto.</p>
<b>Consejos de profesional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar siempre Linitop Prim&amp;Finish siguiendo el sentido de las fibras de la madera.</li> <li>• En maderas nuevas blandas o que no hayan recibido ningún tratamiento de prevención (consulte el servicio técnico), se recomienda aplicar previamente un producto insecticida y fungicida (TMU97s) para las maderas.</li> <li>• Para teñir soporte antes del acabado:</li> <li>- Aplicar una capa de Linitop Prim*.</li> <li>- Después del secado y sin lijar, terminar con dos capas de Vernis** o Yacht Vernis** lijando entre cada capa.</li> </ul>
<b>Mantenimiento</b>	<p>Para el sistema de protección en 3 capas:</p> <p><b>Mantenimiento habitual:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicar una o dos capas en función del estado después de proceder al cepillado o lijado.</li> </ul> <p><b>Mantenimiento tardío sobre soporte muy dañado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sobre un soporte muy dañado, dejar la madera en su estado inicial con un lijado o un decapado y aplicar 3 capas.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> después del lijado, proceder siempre a desempolvar cuidadosamente el soporte.</p>
<b>Seguridad</b>	<p>Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de ingestión, no provocar el vómito: buscar consejo médico inmediatamente y mostrar el contenido o la etiqueta. FDS disponible en <a href="http://www.linitop.com">www.linitop.com</a></p>
<b>Versión</b>	<p>11/2020</p>

\* Para proteger la madera contra los rayos UVA, el incoloro no puede utilizarse sólo en el exterior. Terminar con dos capas de color.  
\*\* Mismo fabricante

DURIEU S.A.  
2 bis, rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Owatrol Iberia SLU  
Avda. Francesc Macià 138 Botiga 2  
Santa Coloma de Gramenet  
08924 Barcelona-Spain  
T. +34 934 680 200 [info@oiberia.com](mailto:info@oiberia.com) [www.oiberia.com](http://www.oiberia.com)

Linitop  
es una marca



O consulte nuestra página web:

[www.linitop.com](http://www.linitop.com)

Para más información, ayuda o consejos,  
contactar con: [info@oiberia.com](mailto:info@oiberia.com)