

## CLASSIC

### Lasure de protection pour les bois à faibles variations dimensionnelles

#### PROPRIÉTÉS

- Haut extrait sec : double protection par couche pour une résistance longue durée.
- Formule thixotropée : produit gélifié pour une meilleure tenue à la brosse. Grande facilité d'application sans coulure pour un rendu parfait.
- Transparente : embellit le bois et lui conserve son aspect naturel.
- Film extra-souple, limite les risques d'écaillage.
- Pigmentation spéciale anti-UV pour une protection optimale.
- Excellente résistance aux intempéries.


#### DESCRIPTION

Lasure de protection décorative transparente « haut extrait sec » pour bois\* intérieurs et extérieurs à dimension stable.

**ASPECT**  
Satiné mat

**FORMAT**  
0,5L - 1L - 2,5L  
5L


**USAGE**  
Intérieur/Extérieur



Édité le 04/01/2023

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Composition</b>              | Résines alkydes uréthanes   |
| <b>Aspect en boîte</b>          | Liquide thixotrope  |
| <b>Supports d'application</b>   | Portes, huisseries, poutres, lambris (surfaces verticales non soumises à l'abrasion).   |
| <b>Rendement</b>                | 12 à 16 m <sup>2</sup> par litre et par couche selon l'état, la porosité du support et le mode d'application  |
| <b>Dilution</b>                 | Prêt à l'emploi   |
| <b>Matériel d'application</b>   | Brosse, rouleau, pistolet   |
| <b>Conditions d'application</b> | Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C. Respecter les conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit. |
| <b>Séchage à 20°C</b>           | Hors poussières : 5 heures - Recouvrable : 24 heures  |
| <b>Nettoyage des outils</b>     | Au White-spirit   |
| <b>Conservation</b>             | 2 ans minimum en emballage clos d'origine non entamé  |
| <b>Stockage</b>                 | A l'abri du gel et des températures élevées   |
| <b>Densité</b>                  | 0.95 ± 0.05   |
| <b>Viscosité</b>                | 200-300 Cp selon teinte   |
| <b>Extrait sec</b>              | 60 - 65 +/-3 % selon teinte   |
| <b>Brillance 60°</b>            | 15 +/-5   |
| <b>Classification</b>           | Famille 1 Classe 4a (selon classification NBT 22-003 et NFT 36-005)   |
| <b>COV</b>                      | Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/e) : 400g/l. Ce produit contient au maximum 400g/l COV   |



## RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Bien remuer avant application.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10 °C et supérieure à + 30 °C. L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- S'applique sur supports dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1). La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'applicateur.
- Les bois doivent être secs, propres, sains, préparés (dégraisser, poncer, dépolir si nécessaire), non gelés et non givrés.
- Sur bois neufs :
  - Poncer (grain 120) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores.
- Sur bois anciennement peints ou lasurés :
  - Remettre le bois à nu par ponçage, décapage, aérogommage (nous consulter).
- Sur bois grisailés :
  - Dégriser le bois à l'aide du NET-TROL\*\* ou du WOOD CLEANER\*\*.
- Sur bois huilés noircis :
  - Déshuiler le bois à l'aide du système AQUANETT\*\*+NET-TROL\*\* ou WOOD RENOVATOR \*\*+ WOOD CLEANER\*\*.
- Les supports lisses devront être égrenés afin de faciliter l'adhérence du produit.
- Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépolissage soigneux du support.
- Si le bois est particulièrement absorbant, il est possible d'appliquer LINITOP PRIM & FINISH \*\* en première couche.

## MODE D'EMPLOI

- Toujours prévoir la quantité nécessaire pour être certain d'achever les travaux.
- Sur un support préparé, appliquer 2 couches de CLASSIC.
- Application au rouleau (microfibre ou spécial acrylique <12 mm de préférence) appliquer dans le sens naturel du support (sens des fibres du bois, ...). Ne pas surcharger. Bien penser aux rainures et abouts
- Attendre 24h entre les couches.
- Dans le cas d'une application au pistolet, prévoir un lissage afin d'éviter toute coulure éventuelle et favoriser la pénétration du produit.
- Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre. Travailler de haut en bas.

## CONSEIL DÉCO DU PRO

- Sur les bois neufs ou remis à nu non durables, il est recommandé d'appliquer un traitement de préservation fongicide insecticide. Nous consulter.

## ENTRETIEN

**Rénovation usuelle**, procéder à un brossage ou un égrenage suivi d'un dépolissage puis appliquer 1 à 2 couches de CLASSIC.

**Rénovation tardive** sur un support très abîmé, revenir au bois brut par ponçage ou décapage puis appliquer 2 couches de CLASSIC.

\* Sauf sur Red Cedar et Iroko.

\*\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 04/01/2023.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Linitop est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur

[www.linitop.com](http://www.linitop.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**