



LINITOP®

PARKET

Vitrificateur polyuréthane monocomposant



INTÉRIEUR

Priorité au bois

Description

Vitrificateur polyuréthane monocomposant pour bois intérieurs. Protège durablement les bois soumis à l'abrasion : parquets, escaliers...

Classification

Famille 1 - Classe 4a (selon classifications NBT 22-003 et NFT 36-005).

Propriétés

- Extra résistant. Protège et imperméabilise le bois.
- Haute résistance à l'usure, à l'abrasion et aux rayures.
- S'applique sur bois bruts ou vitrifiés mais en bon état.
- Ne glisse pas.
- Aspect satiné.

Destinations

- Intérieur.
- Parquets, escaliers, planchers...
- S'utilise sur toutes les essences utilisées habituellement pour ce genre d'ouvrage.

Caractéristiques

- **Composition :** Résines alkydes modifiées polyuréthanes.
- **Densité (à +20°C) :** 0,945 ± 0.05.
- **Point d'éclair :** > 60°C.
- **Viscosité :** Liquide semi-fluide.
- **Extrait sec :** 58% ± 3.
- **COV :** Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.
- **Conditionnements :** 0,75 l et 2,5 l.
- **Conservation :** 2 ans minimum en emballage clos d'origine non entamé.
- **Conditions de stockage :** À l'abri du gel et des températures élevées.
- **Aspect en boîte :** Liquide ambré.
- **Aspect du produit sec :** Satiné.
- **Teinte :** Incolore.
- **Outils :** Spalter ou rouleau mohair à poils courts.
- **Dilution :** Prêt à l'emploi.
- **Nettoyage des outils :** White spirit.
- **Conditions d'application :** Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C. Hygrométrie relative : 50%.
- **Rendement :** 15 m²/l.
- **Séchage (données à +20°C et 50% d'hygrométrie relative) :**
 - Hors poussière : 4 h.
 - Recouvrable : 24 h.
 - Dureté finale : 3 semaines.
- **Sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Préparation du support

- S'applique sur bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1). La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'apporteur.
- Les bois doivent être secs, propres, sains, préparés (dégraisser, poncer, dépolir) selon les règles de l'art pour ce genre d'ouvrage). La préparation du support est essentielle pour un résultat optimal de la finition.

Bois neufs :

- Préparer le support (ponçages du gros au moyen grain selon l'état du support), puis terminer par un ponçage de finition (grain 180) selon les règles de l'art. Respecter l'échelle de granulométrie en vigueur lors du ponçage.

Ancien vitrificateur en bon état :

- Dépolir toute la surface pour permettre une meilleure accroche.

Vitrificateur abîmé :

- Procéder à une remise à nu totale du support par ponçage ou décapage (nous consulter).

Supports anciennement huilés ou cirés :

- Préférer un décapage à sec suivi d'un dégraissage puis d'un ponçage de finition (nous consulter).

NB : Dans tous les cas se conformer aux normes et DTU en vigueur. Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépolissage soigneux du support avec un aspirateur. Ne pas oublier les pièges à poussière (tuyaux, radiateurs...).

Recommandations avant application

- Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien agiter le produit avant et pendant l'application.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10°C et supérieure à +30°C. Une humidité relative de 50 % permet un séchage optimal.
- L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 12 % selon DTU en vigueur.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- En intérieur, travailler dans une atmosphère bien ventilée.
- Éteindre le chauffage au sol.
- En fonction des supports, suivre les instructions ci-dessous.

Mode d'emploi

Selon l'état du support :

Bois neufs ou remis à nu. Support préparé :

- Appliquer une première couche de Parket régulière et garnie, laisser sécher 24 h entre les couches selon les conditions ambiantes.
- Procéder à un égrenage (grain 280) puis dépolir minutieusement.
- Appliquer une deuxième couche.

Ancien vitrificateur en bon état :

- Se reporter au paragraphe «Préparation du support» puis appliquer 2 couches de Parket selon les recommandations ci-dessus.

Ancien vitrificateur abîmé :

- Remise à nu du support par ponçage selon les règles de l'art puis appliquer 2 couches de Parket selon les recommandations ci-dessus.
- Remise à nu du support par décapage. Nous consulter.

NB : Toujours dépolir très minutieusement après un ponçage ou un égrenage.

Conseil du Pro

- Une bonne préparation du support est essentielle pour l'aspect final de la finition.
- Selon l'état du support plusieurs phases de ponçage seront nécessaires : du grain 40 à 180. Il est conseillé de ne sauter qu'un seul grain à la fois.
- Pour un résultat parfait :
 - Appliquer Parket dans le sens du veinage du bois. Réaliser 3 passages croisés en une application en se plaçant face à la lumière et en démarrant par la partie opposée à la porte de manière à progresser vers celle-ci.
 - Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zones de 2 mètres sur 2 mètres.
 - Ne pas ouvrir les fenêtres durant l'application pour éviter tout séchage trop rapide.
- Fond teinté avant finition :
 - Appliquer une couche de Linitop Prim & Finish*.
 - Après séchage et sans égrenage, terminer par deux couches de Parket en égrenant entre les deux couches.
- Précautions :
 - Ne pas recouvrir le support vitrifié par des tapis ou des bâches de protection pendant 14 jours après l'application du vitrificateur.
 - Attendre au minimum 48 à 72 heures avant de replacer les meubles en protégeant les pieds avec des patins :
 - Trafic normal : 7 jours.
 - Trafic intense : 3 semaines.

Entretien

- Dépoussiérer régulièrement la surface vitrifiée avec un balai ou un aspirateur.
- Nettoyer le support à l'aide d'un savon doux compatible avec une vitrification.
- En cas d'accumulation de corps gras, et autres salissures qui encrassent le support au fil du temps, utiliser un nettoyeur puissant. Ne pas utiliser ce genre de produit dans les 3 premières semaines qui suivent l'application du Parket (nous consulter).

* Même fabricant.

Notre service Back Office se tient à votre disposition pour vous conseiller.

Nous vous invitons donc à le joindre :
En Belgique : +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549
En France : +33 (0)1 60 86 48 70

ou à consulter notre site www.linitop.com

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

