

LINITOP®

ACRYL PARKET

Watergedragen parketverniss Normaal tot intensief gebruik



Hout verdient voorrang

Beschrijving	Kleurloze eencomponent-polyurethaan parketverniss op waterbasis. Biedt een duurzame bescherming voor hout binnenshuis dat onderhevig is aan slijtage en behoudt de natuurlijke houtkleur.
Classificatie	Familie 1 - Klasse 6a/7b2 (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Beschermt het hout en maakt het waterafstotend • Geeft het hout een mooie uitstraling • Zeer hoge slijtvastheid, uitstekende bestandigheid tegen krassen, waterspatten en staand water. • Ideaal geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamers • Is bestand tegen chemicaliën, ook tegen ammoniakhoudende producten • Droogt snel en hardt snel uit • Reukloos • Slipvrij • Gemakkelijk schoon te maken • Vergeelt niet • Zijdeglanzende-matte afwerking • Kan worden aangekleurd (contacteer ons) • Milieuvriendelijke formules van de nieuwste generatie: minder dan 5% VOS
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none"> • Binnen • Normaal tot intensief gebruik • Parketvloeren, trappen, plankenvloeren, werkbladen... • Geschikt voor alle houtsoorten die gewoonlijk voor dit soort toepassingen worden gebruikt
Technische kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Samenstelling: Gemodificeerde acryl-polyurethaanharsen • Densiteit (bij +20°C): 1,045 ± 0,05 • Vlampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar • Viscositeit: Dikvloeibare vloeistof • Vastestofgehalte: 40% ± 2 • VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 50 g/l VOS • Verpakkingen: 0,75l en 2,5l • Houdbaarheid: Minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking • Opslag: Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen • Uitzicht in de pot: Melkachtige vloeistof • Uitzicht droog product: Zijdeglanzende-matte • Kleur: Kleurloos • Gereedschap: Spalter (zeer breed plat penseel) of microvezelrol • Verdunning: Gebruiksklaar • Reiniging gereedschap: Water • Verwerkingsvoorschriften: Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10°C of hoger dan +25°C • Rendement: 10 à 12 m²/l • Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid) <ul style="list-style-type: none"> - Stofdroog: 1 u - Overschilderbaar: 4 u - Volledig doorgehard: 2 weken • Veiligheid: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving

Vorbereitung van de ondergrond

- Toepasbaar op hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1).
- De persoon die het product aanbrengt, is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond.
- Het hout moet droog, schoon, gezond en voorbereid zijn (ontvetten, schuren, ontstoffen volgens de regels van goede praktijk die voor de toepassing gelden). De voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een optimaal eindresultaat.

Nieuw hout:

- De ondergrond voorbereiden (afhankelijk van de staat van de ondergrond schuren van grof naar middelfijn) en vervolgens fijn naschuren volgens de regels van goede praktijk.
- Hierbij de voorgeschreven volgorde van korreldiktes in acht nemen.

Oude parketverniss in goede staat:

- Het volledige oppervlak ontglanzen om voor een betere hechting te zorgen.

Beschadigde parketverniss:

- De ondergrond volledig kaal maken door middel van schuren of met een afbijtmiddel (contacteer ons).

Met olie of was behandeld hout:

- Bij voorkeur droog strippen, ontvetten en vervolgens fijnschuren (contacteer ons).
- In alle gevallen moet aan de normen en technische voorschriften (DTU) worden voldaan.

NB: Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken met behulp van een stofzuiger. Stofgevoelige plaatsen (buizen, radiatoren) niet vergeten.

Verwerkingsadvies

- Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Het product goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
- Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10°C of meer dan +25°C bedraagt. Bij een relatieve vochtigheid van 50% droogt het product optimaal.
- Volgens de geldende technische voorschriften mag het vochtgehalte van het hout maximaal 12% bedragen.
- Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
- Zorgen voor voldoende ventilatie.
- Vloerverwarming uitschakelen.

Gebruiksaanwijzing

Afhankelijk van de staat van de ondergrond:

Nieuw of kaal gemaakt hout:

- Een eerste gelijkmatige, royale laag ACRYL PARKET aanbrengen.
- Tussen de lagen, afhankelijk van de omgevingscondities, 4 uur laten drogen.
- Vervolgens opschuren (korrel 280) en nadien zorgvuldig ontstoffen.
- Een tweede laag aanbrengen.
- Niet langer dan 24 uur wachten om de tweede laag aan te brengen.

Oude parketverniss in goede staat:

- Zie paragraaf « Voorbereiding van de ondergrond » en vervolgens ACRYL PARKET aanbrengen volgens de hiervoor vermelde gebruiksaanwijzing.

Beschadigde parketverniss:

- De ondergrond kaalschuren volgens de regels van goede praktijk, vervolgens ACRYL PARKET aanbrengen volgens de hiervoor beschreven werkwijze.

Kaal maken van de ondergrond door strippen: contacteer ons.

NB: Na elke schuurbeurt steeds zeer zorgvuldig ontstoffen.

Professioneel advies

- Een degelijke voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een mooi eindresultaat.
- Afhankelijk van de staat van de ondergrond zullen verschillende schuurbeurten nodig zijn: van korrel 40 tot 180. Er wordt aanbevolen om geen korrels over te slaan.
- **Voor een perfect resultaat:**
 - ACRYL PARKET aanbrengen in de richting van de houtnerf. Drie gekruiste bewegingen uitvoeren en van het licht weg werken. Beginnen bij het gedeelte tegenover de deur en naar de deur toe werken.
 - Beginnen met de randen en vervolgens het volledige oppervlak behandelen per 4 m².
 - Tijdens het aanbrengen de ramen niet openen om te voorkomen dat het product te snel droogt.
- **Gekleurde ondergrond vóór afwerking:**
 - Een laag ACRYL PRIM* aanbrengen. Laten drogen. Niet schuren. Afwerken met twee lagen ACRYL PARKET. Tussen deze twee lagen wel schuren.
- **Voorzorgsmaatregelen:**
 - Na het aanbrengen van ACRYL PARKET minstens twee weken wachten om het behandelde oppervlak te bedekken met tapijten of afdekfolie.
 - Minstens 48 uur wachten om de meubels terug te plaatsen en de meubelpoten beschermen met meubelbeschermers.
- Licht gebruik (met de nodige voorzichtigheid): 24/48 u
- Normaal gebruik: 7 dagen
- Insensief gebruik: 14 dagen

Onderhoud

- Regelmatig het governiste oppervlak stofvrij maken met een veegborstel of een stofzuiger.
- De ondergrond schoonmaken met een zachte zeep die geschikt is voor governiste oppervlakken.
- Na verloop van tijd opgebouwde waslagen en ander vuil dat zich op de ondergrond vastzet, verwijderen met een krachtig reinigingsmiddel. Dit soort product evenwel niet gebruiken tijdens de eerste drie weken na het aanbrengen van ACRYL PARKET (contacteer ons).

*Zelfde fabrikant

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

0800 95 549

Durieu S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com

Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.

Bel ons op het nummer:

voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90
0800 95 549 (enkel voor België)
of surf naar www.linitop.com

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.