

# LINITOP®

## OPAQUE PROTECT

### Dekkende buitenbeits



Hout verdient voorrang

<b>Beschrijving</b>	Dekkende buitenbeits op waterbasis, voor niet-maatvast hout Zeer lange duurzaamheid Ideaal voor gevelbetimmering, tuinhuizen, terrassen, luiken, lijstwerk... Diepmatte afwerking
<b>Classificatie</b>	Familie 1 - Klasse 4a/7b2 (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer duurzame decoratieve, beschermende houtafwerking</li> <li>• Zeer goed bestand tegen weersinvloeden</li> <li>• Extra soepele film. Volgt probleemloos de bewegingen van het hout</li> <li>• Ook geschikt voor horizontale oppervlakken (terrassen)</li> <li>• Uitzonderlijk slijtvast</li> <li>• Zeer gemakkelijk verwerkbaar, zonder zichtbare aanzetten</li> <li>• Sneldrogend</li> <li>• Reukarm</li> <li>• Kleuren onderling mengbaar</li> </ul>
<b>Toepassingen</b>	Hout in buitentoepassingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naaldhout, loofhout, tropisch hout en hittebehandeld hout</li> <li>- Nieuw of bestaand hout</li> </ul>
<b>Technische kenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Samenstelling:</b></li> <li>• <b>Densiteit (bij +20°C):</b></li> <li>• <b>Vlampunt:</b></li> <li>• <b>Viscositeit:</b></li> <li>• <b>Vastestofgehalte:</b></li> <li>• <b>VOS:</b></li> <li>• <b>Verpakkingen:</b></li> <li>• <b>Houdbaarheid:</b></li> <li>• <b>Opslag:</b></li> <li>• <b>Uitzicht in de pot:</b></li> <li>• <b>Uitzicht droog product:</b></li> <li>• <b>Kleuren:</b></li> <li>• <b>Gereedschap:</b></li> <li>• <b>Verdunning:</b></li> <li>• <b>Reiniging gereedschap:</b></li> <li>• <b>Verwerkingsvoorschriften:</b></li> <li>• <b>Rendement:</b></li> <li>• <b>Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid)</b></li> <li>• <b>Veiligheid:</b></li> </ul>	Acryl- en alkydharsen 1,100 ± 0,10 > 60°C Dikvloeibaar 47% ± 3 EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS 0,75 l en 2,5 l Minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen Dikvloeibare vloeistof Diepmat  Verfborstel, rol of spuit Gebruiksklaar. Niet verdunnen Water + reinigingsmiddel De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10°C of hoger dan +30°C. Relatieve vochtigheid: 50% 8-10 m <sup>2</sup> /l - Stofdroog: 2 u - Overschilderbaar: 3 tot 4 u Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving

Hout verdient voorrang

## Vorbereitung van de ondergrond

- Toepasbaar op hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1). De persoon die het product aanbrengt, is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond.
- Het hout moet droog zijn (3 dagen droog weer vóór het aanbrengen van OPAQUE PROTECT), grondig schoon, gezond en voorbereid (indien nodig ontvetten, schuren en ontstoffen) en mag niet bevroren of met rijm bedekt zijn.

### Nieuw hout:

- Schuren (korrel 120) om ervoor te zorgen dat de poriën zich zo goed mogelijk openen.
- Toepassing op gebeitst hout is mogelijk op voorwaarde dat de bestaande beitslaag in goede staat is. De ondergrond moet evenwel over de volledige oppervlakte worden geschuurd (korrel 220).

### Hout met bestaande beitslagen in slechte staat:

- De ondergrond kaal maken door middel van schuren of strippen over de volledige oppervlakte.

**NB:** Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken.

## Verwerkingsadvies

- Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
- Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10°C of meer dan +30°C bedraagt. Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50% bedragen. De geldende normen en technische voorschriften (DTU) in acht nemen.
- Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 15% bedragen.
- Voor een voldoende hoeveelheid beits zorgen om het werk te kunnen voltooien.
- Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
- Afhankelijk van de ondergrond, de vermelde aanwijzingen volgen.
- Eerst de kleur controleren op een kleine oppervlakte.

## Gebruiksaanwijzing

**Nieuw of kaalgeschuurd hout:** Heeft vaak een glanslaag en/of een te hoog vochtgehalte waardoor het afwerkingsproduct niet goed kan hechten.

### • Oplossing 1:

- Al dan niet drukgeïmpregneerd naaldhout, loofhout: een laag WOODPRIM\* aanbrengen, het hout 6 maanden laten 'ververen' en vervolgens 2 lagen OPAQUE PROTECT aanbrengen. Om het probleem van geel wordende knopen te voorkomen, een isolerende grondlaag ('sealer') aanbrengen.
- Exotische (vettige en harde) houtsoorten: 6 maanden laten 'ververen' en vervolgens twee lagen OPAQUE PROTECT aanbrengen.

### • Oplossing 2:

- Al dan niet drukgeïmpregneerd naaldhout, loofhout: het hout eerst schuren (korrel 120) en dan twee lagen OPAQUE PROTECT aanbrengen.

### Grijs geworden hout:

- Ontgrijzen met WOOD CLEANER\* en vervolgens op het droge, schone hout twee lagen OPAQUE PROTECT aanbrengen.

### Zwart geworden met olie behandeld hout:

- Ontgrijzen met het systeem WOOD OIL CLEANER\* + WOOD CLEANER\* en vervolgens op het droge, schone hout twee lagen OPAQUE PROTECT aanbrengen.

### Te strippen hout: contacteer ons

**NB:** Na elke schuurbeurt steeds zeer zorgvuldig ontstoffen

### Ingebruikname van horizontale oppervlakken (terrassen, pontons...):

- Beperkt gebruik: 4-7 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden
- Volledig doorgedard: 12 tot 15 dagen

## Professioneel advies

- OPAQUE PROTECT altijd in de richting van de houtnerf aanbrengen
- Op nieuw (of kaal gemaakt) niet duurzaam hout waarop geen hout-behandelingsproduct werd aangebracht, verdient het aanbeveling om eerst een behandeling tegen insecten, schimmels en blauwrot aan te brengen. Contacteer ons
- Altijd voldoende product aanbrengen in kieren en op de kopse kanten.
- Bij verwerking met spuit, altijd nastrijken met een borstel om mogelijke druiptsporen te voorkomen en het product beter in het hout te laten dringen.

## Onderhoud

- Op plaatsen die sterk onderhevig zijn aan weersinvloeden of intensief belopen worden, treedt sneller slijtage op.
- In dat geval de beschadigde plaatsen met WOOD CLEANER\* schoonmaken en over de volledige oppervlakte één tot twee lagen OPAQUE PROTECT aanbrengen volgens de gebruiksaanwijzing.

\*Zelfde fabrikant

**Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.**

**Bel ons op het nummer:**

**voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90  
0800 95 549 (enkel voor België)  
of surf naar [www.linitop.com](http://www.linitop.com)**

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve  
België

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099  
[info@durieucoatings.com](mailto:info@durieucoatings.com)  
[www.durieucoatings.com](http://www.durieucoatings.com)

**0800 95 549**

Durieu S.A.  
2 bis, rue Charles de Gaulle  
91070 BONDOUFLE - France  
T. +33 (0)1 60 86 48 70  
F. +33 (0)1 60 86 84 84  
[info@durieu.com](mailto:info@durieu.com)  
[www.durieu.com](http://www.durieu.com)