


# LINITOP®

## YACHT VERNIS

### Speciale waterbestendige vernis



Hout verdient voorzand

<b>Beschrijving</b>	Beschermende en decoratieve kleurloze vernis voor alle houtsoorten, afkomstig uit de maritieme technologie. Combineert prestaties en gemakkelijke verwerkbaarheid. Speciaal voor barre en vochtige klimaten.
<b>Classificatie</b>	Familie 1 - Klasse 4a (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfraait het hout en maakt het waterafstotend voor lange tijd.</li> <li>• Beschermt tegen uv-stralen.</li> <li>• Garandeert een optimale bescherming voor oppervlakken die onderhevig zijn aan extreme en moeilijke weersomstandigheden.</li> <li>• Uitzonderlijk goed bestand tegen alle weersinvloeden: mist, sneeuw, regen, zeewater...</li> <li>• Ideaal voor ruimten die sterk aan vocht onderhevig zijn (badkamers) en voor boten.</li> <li>• Verrijkt met soepele alkydharsen die de bewegingen van het hout opvangen.</li> <li>• Zeer gemakkelijk aan te brengen. Uitstekende verwerkbaarheid en zeer mooie vloeï (strakke film)</li> <li>• Vormt geen blazen, schilfert niet af.</li> <li>• Afwasbaar</li> <li>• Verkrijgbaar in zijdeglans en hoogglans</li> <li>• Kleurloos</li> <li>• Behoudt de natuurlijke houtkleur.</li> </ul>
<b>Toepassingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor hout binnen en buiten</li> <li>• Decoratieve bescherming voor deuren, lijstwerk, luiken, gebinten, gevelbetimmering, meubels, boten (boven de waterlijn)</li> <li>• Nieuw of eerder gevernist hout, behalve houtsoorten die kleurende inhoudsstoffen bevatten (bv. iroko...)</li> </ul>
<b>Technische kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Samenstelling:</b> Gemodificeerde alkyd-polyurethaanharsen</li> <li>• <b>Densiteit (bij +20°C):</b> 0,935 ± 0,05</li> <li>• <b>Vlampunt:</b> &gt; 60°C</li> <li>• <b>Viscositeit:</b> Dikvloeibare vloeïstof</li> <li>• <b>Vastestofgehalte:</b> 58% ± 3</li> <li>• <b>VOS:</b> EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS</li> <li>• <b>Verpakkingen:</b> 0,25 l - 0,75 l en 2,5 l</li> <li>• <b>Houdbaarheid:</b> Minstens 2 jaar in afgesloten originele verpakking</li> <li>• <b>Opslag:</b> Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen</li> <li>• <b>Uitzicht in de pot:</b> Amberkleurige vloeïstof</li> <li>• <b>Uitzicht droog product:</b> Zijdeglanzend of Hoogglanzend</li> <li>• <b>Kleuren:</b> Kleurloos</li> <li>• <b>Gereedschap:</b> Verfborstel, rol en spuit</li> <li>• <b>Verdunning:</b> Gebruïksklaar</li> <li>• <b>Reiniging gereedschap:</b> White spirit</li> <li>• <b>Verwerkingsvoorschriften:</b> Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10°C of meer dan +25°C bedraagt</li> <li>• <b>Rendement:</b> 18 m<sup>2</sup>/l per laag</li> <li>• <b>Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid)</b> - Stofdroog: 5 u</li> <li>• <b>Veiligheid:</b> - Overschilderbaar: 24 u</li> </ul> Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving

## Vorbereitung van de ondergrond

- Toepasbaar op hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1). De persoon die het product aanbrengt, is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond.
- Het hout moet droog, grondig schoon, gezond en voorbereid zijn (indien nodig ontvetten, schuren en ontstoffen) en mag niet bevroren of met rijm bedekt zijn.

### Nieuw hout:

- Schuren (korrel 180) om ervoor te zorgen dat de poriën zich zo goed mogelijk openen.

### Op bestaande beitslagen:

- Toepassing is mogelijk op voorwaarde dat de bestaande beitslaag in goede staat is. De ondergrond moet evenwel over de volledige oppervlakte worden geschuurd (korrel 280).

### Bestaande vernis in goede staat:

- Alle eventueel loszittende delen verwijderen en het volledige oppervlak ontglanzen om voor een betere hechting te zorgen.

### Bestaande vernis in slechte staat (gebarsten, afgeschilferd...):

- De ondergrond kaal maken door middel van schuren of strippen over de volledige oppervlakte.

**NB:** Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken.

## Verwerkingsadvies

- Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
- Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10°C of meer dan +25°C bedraagt. Bij een relatieve vochtigheid van 50% droogt het product optimaal.
- De geldende normen en technische voorschriften (DTU) in acht nemen.
- Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 12% bedragen.
- Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
- Voor voldoende ventilatie zorgen tijdens het werk.
- Afhangelijk van de ondergrond, de vermelde aanwijzingen volgen.

## Gebruiksaanwijzing

### Buiten:

#### Nieuw of kaal gemaakt hout:

- Schuren (korrel 180) om ervoor te zorgen dat de poriën zich zo goed mogelijk openen. Twee lagen YACHT VERNIS aanbrengen.
- Tussen de lagen 24 uur wachten.
- Een mooi verzorgde afwerking wordt bereikt door tussen de lagen licht met de hand te schuren (korrel 280). Steeds ontstoffen.
- Op sterk absorberend hout tot drie lagen aanbrengen.

#### Bestaande vernis:

- Zie paragraaf « Voorbereiding van de ondergrond » en vervolgens, afhankelijk van de porositeit van het hout, twee lagen YACHT VERNIS aanbrengen.

#### Grijs geworden hout:

- Ontgrijzen met WOOD CLEANER\* en vervolgens op het schone en droge hout, afhankelijk van de porositeit van het hout, drie lagen YACHT VERNIS aanbrengen.

#### Zwart geworden met olie behandeld hout:

- Ontgrijzen met het systeem WOOD OIL CLEANER\* + WOOD CLEANER\* en vervolgens op het schone en droge hout, afhankelijk van de porositeit van het hout, drie lagen YACHT VERNIS aanbrengen.

#### Te strippen hout:

Contacteer ons.

#### Binnen:

##### Zachthout:

- Eén tot twee lagen YACHT VERNIS aanbrengen op een voorbereide ondergrond.

##### Hardhout:

- Twee tot drie lagen YACHT VERNIS aanbrengen op een voorbereide ondergrond.

**NB:** Na elke schuurbeurt steeds zeer zorgvuldig ontstoffen.

## Professioneel advies

- Bij voorkeur een kortharige mohairrol gebruiken.
- Om kleine oneffenheden in het oppervlak weg te werken:
- Een laag verdunde YACHT VERNIS aanbrengen. Laten drogen.
- Een laag BOUCHE-PORES\* aanbrengen. Laten uitharden en dan licht schuren. Ontstoffen.
- Afwerken met een laag YACHT VERNIS. De behandeling eventueel herhalen.
- YACHT VERNIS aanbrengen in de richting van de houtnerf, in kruisende bewegingen en vervolgens gladstrijken.
- Gekleurde ondergrond vóór afwerking:
- Een gekleurde laag LINITOP PRIM & FINISH\* aanbrengen (niet schuren).
- Laten drogen. Niet schuren. Afwerken met twee lagen YACHT VERNIS. Tussen deze twee lagen wel schuren.
- Voor een optimale afwerking eerst de hoeken van het hout manueel gladschuren. Ontstoffen.
- Voldoende vernis aanbrengen in kieren en op de kopse kanten.
- Bij verwerking met spuit, eventueel nastrijken met een borstel om mogelijke druppelopen te voorkomen en het product beter in het hout te laten dringen.
- Voor de eerste laag de vernis 5 tot 10% met white spirit verdunnen, idem bij verwerking met verfspuit.

## In geval van renovatie

### Gebruikelijke renovatie:

Eén of twee lagen YACHT VERNIS aanbrengen afhankelijk van de staat waarin het hout zich bevindt. Eerst het oppervlak afborstelen of licht opschuren.

### Laattijdige renovatie op een sterk beschadigde ondergrond:

het hout volledig kaalschuren of strippen en vervolgens twee lagen YACHT VERNIS aanbrengen, eventueel drie lagen bij sterk absorberend hout.

\*Zelfde fabrikant

**Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.**

**Bel ons op het nummer:**

**voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90**  
**0800 95 549 (enkel voor België)**  
**of surf naar [www.linitop.com](http://www.linitop.com)**

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.  
 Boucle Odon Godart 8  
 1348 Louvain-La-Neuve  
 België

T. +32 (0)10 420 090  
 F. +32 (0)10 420 099  
[info@durieucoatings.com](mailto:info@durieucoatings.com)  
[www.durieucoatings.com](http://www.durieucoatings.com)

**0800 95 549**

Durieu S.A.  
 2 bis, rue Charles de Gaulle  
 91070 BONDOUFLE - France  
 T. +33 (0)1 60 86 48 70  
 F. +33 (0)1 60 86 84 84  
[info@durieu.com](mailto:info@durieu.com)  
[www.durieu.com](http://www.durieu.com)